(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-124173 (P2001-124173A)

(43)公開日 平成13年5月8日(2001.5.8)

(51) Int.Cl.7

微別記号

FΙ

テーマコード(参考)

F 1 6 H 25/24 25/22 F 1 6 H 25/24

Α

25/22

M

## 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 5 頁)


(21)出願番号	特顧平11-302211	(71)出願人 000102692
		エヌティエヌ株式会社
(22) 出顧日	平成11年10月25日(1999.10.25)	大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号
		(72) 発明者 吉岡 守久
		静岡県磐田市東貝塚1578番地 エヌティエ
		<b>                                     </b>
		(72)発明者 立石 康司
	·	静岡県磐田市東貝塚1578番地 エヌティエ
		又株式会社内
		(72)発明者 中橋 大
		静岡県磐田市東貝塚1578番地 エヌティエ
		又株式会社内
		(74)代理人 100086793
		弁理士 野田 雅士 (外1名)

## (54) 【発明の名称】 中空ボールねじ軸およびその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 ボールねじ溝の内面およびランド部の両方に 高精度が得られ、かつ生産性の良い中空ボールねじ軸、 およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 中空ボールねじ軸1を、ボールねじ溝2とランド部3が転造面4に形成されたものとする。ボールねじ溝2の底部には前加工の切削溝部2aを残す。ランド部3には塑性流動逃がし溝5を設けても良い。転造は、パイプ紫材Wに、転造代6を有するボールねじ溝2を切削加工した後、多条の転造ロールで行う。



6:転遊代 W:パイプ森材

(B)

1:ボールねじ軸 2:ボールねじ薄 2a:切削溝部 3:ランド部

4:転着面 5:塑性流動逃がし海

#### 【特許請求の範囲】

【 請求項2 】 上記ボールねじ溝の底部に、前加工の切削溝部を残し、上記ボールねじ溝を転造面とした請求項1 に記載の中空ボールねじ軸。

【 請求項3 】 上記ランド部の幅方向の略中央に塑性流動逃がし溝を設け、上記ランド部の転造面は、上記ボー 10 ルねじ溝と塑性流動逃がし溝間の部分とした請求項2に記載の中空ボールねじ軸。

【 請求項4 】 上記塑性流動逃がし溝は、前加工の切削 溝である請求項3 に記載の中空ボールねじ軸。

【 請求項 6 】 パイプ案材を、ボールねじ溝の溝断面の 所定範囲と、ランド部のボールねじ溝に沿う部分とに転 造代を有する形状に切削加工した後、このパイプ素材を 転造する請求項5に記載の中空ボールねじ軸の製造方 法。

【 請求項7 】 パイプ素材を、ランド部の幅方向の略中央に塑性流動逃がし溝を有し、ボールねじ溝の溝断面の所定範囲と、ランド部のボールねじ溝と塑性流動逃がし 30 溝との間の部分に転造代を有する形状に切削加工した後、このパイプ素材を転造する請求項5に記載の中空ボールねじ軸の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、軽量化の望まれる各種の用途、例えば電動パワーステアリング用ボール ねじなどに適用される中空ボールねじ軸およびその製造 方法に関する。

## [0002]

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】各種の用途において、ボールねじの軽量化が望まれる。例えば、自動車部品である電動パワーステアリング装置用のボールねじでは、自動車全体の軽量化のために、できる限り軽量化を図ることが望まれる。ボールねじの軽量化を図る場合、中空のボールねじ軸が用いられることが多い。ボールねじ溝を精度良く加工する方法としては、研削加工による方法と、転造による方法とあり、生産性の面からは、転造加工の方が優れている。

【0003】図5は、従来の中空ボールねじ軸の転造に 50 工程の熱処理工程での変形も少なくなり、リード誤差の

よる製造方法の一例を示す。同図の方法では、内径が小径となった厚肉のパイプ素材W1に、一対の多条の転造ロール51を軸方向と直交する方向に押し付け、ボールねじ溝52を転造により形成する。この転造方法では、パイプ素材W1が厚肉の場合は問題がないが、軽量化のために孔径を大きくすると、パイフ素材W1が転造力により潰れ、通し転造が不可能となる。このため転造力を軽減する必要がある。

【0004】この転造力の軽減方法として、パイプ素材 0 に切削加工等でボールねじ溝を前加工しておき、このボ ールねじ溝を転造で仕上げ加工する方法が知られている (例えば、特開平7-251230号公報)。前加工の ボールねじ溝は、例えばV溝とされる。

【0005】この方法は、ボールねじ溝のみを成形するには効果的であるが、ボールねじ軸の外径とボールねじ溝の内面との両方に精度が必要とされる場合は適用できない。すなわち、ボールねじ溝の転造により、ボールねじ溝間の軸外径部分であるランド部に材料が塑性流動し、軸外径面の寸法精度が崩れる。

【0006】この発明の目的は、ボールねじ溝の内面およびランド部の両方に高精度が得られ、かつ生産性の良い中空ボールねじ軸を提供することである。この発明の他の目的は、パイプ素材が薄肉であっても、転造力による潰れの問題なく高精度化が図れるものとすることである。この発明のさらに他の目的は、パイプ素材が薄肉であっても、ボールねじ溝の内面およびランド部の両方に高精度が得られ、かつ生産性の良い中空ボールねじ軸の製造方法を提供することである。

## [0007]

【課題を解決するための手段】この発明の中空ボールねじ軸は、外周に螺旋状のボールねじ溝が形成された中空ボールねじ軸であって、上記ボールねじ溝とこのボールねじ満間のランド部が転造面により形成されていることを特徴とする。このように、ボールねじ溝とランド部との両方を転造面としたため、ボールねじ溝の内面およびランド部の両方に高精度が得られる。また、転造によるため、研削に比べて生産性が良い。

【0008】この発明の中空ボールねじ軸において、ボールねじ溝の底部に、前加工の切削溝部を残し、ボール40 ねじ溝を転造面として良い。ボールねじ軸において、一般に、ボールはボールねじ溝の底面には接触せず、両側の溝側面に転接する。そのため、ボールねじ溝の底部に、前加工の切削溝部が残っていても、ボールが接触しない部分であって精度に影響しない。このように、ボールねじとして精度に影響しない部分は残し、影響する部分のみを転造することで、転造力が小さくて済む。このため、転造に用いるパイプ素材の肉厚が薄い場合も、転造力で素材が潰れることなく、正常な転造が可能になる。また、転造による塑性変形量が少なく、そのため後

少ないボールねじが得られる。

【0009】この発明の中空ボールねじ軸において、上記ランド部の幅方向の略中央に塑性流動逃がし溝を設け、上記ランド部の転造面は、上記ボールねじ溝と塑性流動逃がし溝間の部分としても良い。このように、塑性流動逃がし溝を設けた場合、ボールねじ軸の外径面であるランド部の転造時に、塑性流動する材料が塑性流動逃がし溝に逃げる。そのため、塑性流動する材料が無理に内径側へ押し込まれることがなく、綺麗に転造が行われる。また、ランド部の転造面積が小さくなり、これによりっても転造力が軽減され、より薄肉のパイプ素材の転造が可能になる。

【0010】このように塑性流動逃がし溝を設ける場合に、この溝は前加工の切削溝としても良い。この場合、ボールねじ溝を切削加工するときに、塑性流動逃がし溝も加工することができる。

【0011】この発明の中空ボールねじ軸の製造方法 は、パイプ素材に、満底部を除く所定範囲に転造代を有 するボールねじ溝を切削加工した後、パイプ素材を挟ん で対向する一対の円筒多条の転造ロールを、上記ボール 20 ねじ溝に向けて軸方向と直交する方向に押し付け、上記 ボールねじ軸を回転させ、ボールねじ溝とこのボールね じ溝間のランド部とを転造により同時に仕上げ加工する ことを特徴とする。この方法によると、予めボールねじ 溝を切削加工した後、<br />
転造ロールで<br />
転造するため、<br />
パイ プ索材の円筒面状の外径面に直接にボールねじ溝を転造 する場合に比べて、転造による塑性変形量が少なく、転 造力が小さくて済む。しかも、パイプ素材には、溝底部 を除く所定範囲に転造代を設け、この転造代を設けた部 分を転造するため、より一層塑性変形量が少なく、転造 30 力が小さくて済む。そのため、パイプ素材が薄肉のもの であっても、転造力でパイプ素材を潰すことなく、高精 度に転造が行える。溝底部は、上記のようにボールねじ 軸としての精度に影響せず、切削加工の状態で残しても 支障がない。また、パイプ索材のボールねじ溝の内面と 共に、ランド部も転造するため、ボールねじ溝およびラ ンド部の両方の精度の良いボールねじ軸が得られる。ボ ールねじ溝とランド部とを同時に転造することから、転 造部分が増えるが、上記のようにボールねじ溝は溝底部 を残して転造するため、ランド部を同時に転造すること 40 による転造力の増大が緩和される。また、転造は多条の 転造ロールを用いるため、パイプ素材の同じ箇所が転造 ロールの各条の部分で繰り返して転造されることにな り、綺麗に転造される。多条の転造ロールによると、単 条の転造ロールを用いる場合に比べて大きな転造力が必 要とされるが、上記のようにボールねじとして精度の必 要な部分のみを転遣するため、薄肉のパイプ素材の場合 にも多条の転造ロールの採用が可能になる。このよう に、溝底部を除いて転造すること、ボールねじ溝と外径

いることの相乗効果で、薄肉のパイプ素材に対して、ボールねじ溝およびランド部の両方を高精度に仕上げることができる

【0012】この発明方法において、パイプ素材を、ボールねじ溝の溝断面の所定範囲と、ランド部のボールね じ溝に沿う部分とに転造代を有する形状に切削加工した 後、このパイプ素材を転造しても良い。このように転造 代を設けてボールねじ溝の内面とランド部との精度必要 部分を転造することで、より一層、精度の良い各面の仕 上げが行える。

【0013】この発明方法において、パイプ素材を、ランド部の幅方向の略中央部に塑性流動逃がし溝を有し、ボールねじ溝の溝断面の所定範囲と、ランド部のボールねじ溝と塑性流動逃がし溝との間の部分に転造代を有する形状に切削加工した後、このパイプ素材を転造してもよい。このように、塑性流動逃がし溝を設けて転造することで、無理な応力作用部分が生じることなく、ランド部まで綺麗に転造することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】この発明の一実施形態を図1ない し図3と共に説明する。図2(B)は、この実施形態に かかる中空ボールねじ軸の転造完了状態を示す。この中 空ボールねじ軸1は、外周に螺旋状のボールねじ溝2が 形成され、ボールねじ溝2と、ボールねじ溝2間のラン ド部3とが転造面4に形成されたものである。ランド部 3は、ボールねじ軸1の外周面におけるボールねじ溝2 の各周回部分間のことである。ボールねじ軸1の内径孔 7は、適宜の径とされている。転造面4は、ボールねじ 溝2の内面およびランド部3のうち、次の転造面部4 a, 4bのみに設けられる。すなわち、図3(A)に示 すように、ボールねじ溝2は、底部に前加工の切削溝部 2aを残し、両側面部が転造面部4aとされる。また、 ランド部3は、幅方向の略中央に塑性流動逃がし溝5が 設けられ、ランド部3の転造面部4bとされる部分は、 ボールねじ溝2と塑性流動逃がし溝5の間の部分とされ る。塑性流動逃がし溝5は、切削加工された溝である。 図3(A)において、細線は、転造前の断面形状を示 す。

ることで、転造に伴い、パイプ素材Wが回転しながら軸 方向に移動する。

【0016】図2(A)は、パイプ素材Wの転造前の状 態の部分拡大図であり、同図(B)は転造の完了した中 空ボールねじ軸1の部分拡大図である。図3(A)は、 ボールねじ軸1のボールねじ溝2の付近をさらに拡大し た断面を示し、同図(B)は転造時の転造ロール11と パイプ紫材Wとの接触状態の拡大断面を示す。図3

(A) にパイプ緊材Wの転造前の断面形状を細線で示す ように、パイプ紫材Wの切削加工されたボールねじ溝2 は、転造代6が、溝底部を除く所定範囲に形成されたも のとする。この所定範囲は、図示の例では、ボールねじ 溝2の内面における溝底部を除く全ての範囲としてある が、一部の範囲であっても良い。また、パイプ素材Wに は、ランド部3の幅方向の略中央に塑性流動逃がし溝5 を形成し、転造代6は、ランド部3におけるボールねじ 溝2に沿った部分、つまりボールねじ溝2と塑性流動逃 がし溝5との間の部分まで形成されたものとする。 塑性 流動逃がし溝5は、ボールねじ溝2と共に切削加工で形 成する。

【0017】このように切削により前加工されたパイプ 案材Wを、図1と共に前述したように転造する。 転造口 ール11は、図3(B)に断面を示すように、ボールね じ溝2を転造する略円弧状断面の螺旋状の突条11a と、円筒面状のランド部用転造型面11bとを有する。 **突条11aは、ボールねじ溝2の底部に達しない高さの** ものである。ランド部用転造型面11bは、転造時にお いて、パイプ素材Wのランド部3における塑性流動逃が し溝5とボールねじ溝2の間の部分を転造するものであ り、塑性流動逃がし満5の底面には接しない。

【0018】このように、前加工溝のボールねじ溝2、 転造代6、および塑性流動逃がし溝5を有するパイプ素 材Wを上記形状の転造ロール11で転造することで、図 2(B)と共に完成形状を前述したボールねじ軸1が転 造される。なお、この転造したボールねじ軸1は、後工 程で熱処理される。

【0019】この構成のボールねじ軸1によると、ボー ルねじ溝2とランド部3との両方を転造面4としたた め、ボールねじ溝2の内面およびランド部3の両方に高 精度が得られる。また、転造によるため、研削に比べて 40 生産性が良い。また、ボールねじ溝2の溝底部に、前加 工の切削溝部2aを残したが、溝底部はボール (図示せ ず) に接触せず、ボールねじとして精度に影響しない部 分であり、このように精度に影響する部分のみを転造す ることで、転造力が小さくて済む。このため、転造に用 いるパイプ案材Wの肉厚が薄い場合も、転造力で案材が **潰れることなく、正常な転造が可能になる。また、転造** による塑性変形量が少なく、そのため後工程の熱処理工 程での変形も少なくなり、リード誤差の少ないボールね じが得られる。また、ランド部3に塑性流動逃がし溝5 50 ボールねじ軸の部分拡大破断正面図である。

を設けたため、ランド部3の転造に伴って塑性流動する 材料が、塑性流動逃がし溝5に逃げる。そのため、塑性 流動する材料が無理に内径側へ押し込まれることがな く、綺麗にランド部3の転造が行われる。

【0020】なお、前記実施形態は、ランド部3に塑性 流動逃がし溝5を設けたが、塑性流動逃がし溝5を必ず しも設けなくても良い。その場合、パイプ素材Wには、 図4(A)に示すように、転造代6は、ボールねじ溝2 の内面における溝底部を除く部分のみに設け、ランド部 3には設けない。転造ロール11は、パイプ素材Wの外 径面の全体、つまりランド部3の全体に接触することに なる。

#### [0021]

【発明の効果】この発明の中空ボールねじ軸は、外周に 螺旋状のボールねじ溝が形成された中空ボールねじ軸に おいて、上記ボールねじ溝とこのボールねじ溝間のラン ド部が転造面により形成されたものとしたため、ボール ねじ溝の内面およびランド部の両方に高精度が得られ、 しかも生産性が良い。上記ボールねじ溝の底部に、前加 20 工の切削溝部を残し、上記ボールねじ溝を転造面とした 場合は、パイプ素材が薄肉であっても、転造力による潰 れの問題なく高精度化が図れる。上記ランド部の幅方向 の略中央部に塑性流動逃がし溝を設け、上記ランド部の 転造面を、上記ボールねじ溝と塑性流動逃がし溝間の部 分とした場合は、ランド部の転造が綺麗に精度良く行え

【0022】この発明の中空ボールねじ軸の製造方法 は、パイプ素材に、溝底部を除く所定範囲に転造代を有 するボールねじ溝を切削加工した後、ボールねじ軸を挟 30 んで対向する一対の円筒多条の転造ロールを用い、ボー ルねじ溝とこのボールねじ溝間のランド部とを転造によ り同時に仕上げ加工する方法であるため、パイプ素材が 薄肉であっても、ボールねじ溝の内面およびランド部の 両方に高精度が得られ、かつ生産性良く中空ボールねじ 軸を生産することができる。パイプ素材を、ボールねじ 溝の溝断面の所定範囲と、ランド部のボールねじ溝に沿 う部分とに転造代を有する形状に切削加工した後、この パイプ素材を転造する場合は、より一層精度の良い転造 が行える。パイプ紫材を、ランド部の幅方向の略中央部 に塑性流動逃がし溝を有し、ボールねじ溝の溝断面の所 定範囲と、ランド部のボールねじ溝と塑性流動逃がし溝 との間の部分に転造代を有する形状に切削加工した後、 このパイプ素材を転造する場合は、ランド部のより一層 の高精度化が得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施形態にかかる中空ボールねじ 軸の製造方法における転造過程の断面図である。

【図2】(A), (B)は、各々パイプ索材の転造前の 状態の部分拡大破断正面図、および転造の完了した中空 7

【図3】(A), (B)は、各々ボールねじ軸のボールねじ溝の付近をさらに拡大した断面図、およびその転造時の転造ロールとパイプ素材との接触状態を示す拡大断面図である。

【図4】(A)はこの発明の他の実施形態におけるパイプ素材のボールねじ溝付近の拡大断面図、(B)はその転造時の転造ロールとパイプ素材との接触状態を示す拡大断面図である。

【図5】従来の製造方法を示す断面図である。 【符号の説明】 1…ボールねじ軸

2…ボールねじ溝

2 a…切削溝部

3…ランド部

4…転造面


4 a, 4 b…転造面部

5…塑性流動逃がし溝


6…転造代

11…転造ロール


10 W…パイプ素材



【図3】



【図5】



【図4】

